

AR
MO
NI



RENK KARTELASI



International
Organization for
Standardization

www.armoniboya.com

İç Cephe Renk Kartelası



Koyu krem



Doğu haşhaşı



Çisenti



Açık leylak



Badem



Sangria



Krizantem



Lila



Amber



Grape



Centiyan



Leylak

İç Cephe Renk Kartelası



Buğday



Kivi



Gümüş



Kum



Vanilya



Çelik



Zemheri



Koyu Şeftali



Peru



Tropikal



Antrasit



Vizon

İç Cephe Renk Kartelası



Güz



Kiraz Çiçeği



İnci beyaz



Begonya

TERA | SİLİNEBİLİR

SİLİNEBİLİR SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Stiren Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, silinebilir mat iç cephe boyası.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 10-15
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 12-16 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

EXA | YIKANABİLİR

SİLİKONLU SATEN PARLAK İÇ CEPHE BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, yıkanabilir, tam silinebilir, ekstra örtücülüğe sahip, silikon katkılı dekoratif son kat parlak iç cephe boyasıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyin, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ:**
İnceltme oranı : Su ile % 1-2
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 16-18 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

PETA | TAM SİLİNEBİLİR

SİLİKONLU İPEKMAT İÇ CEPHE BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı, Modifiye akrilik reçine esaslı, tam silinebilir, ekstra örtücülüğe sahip, silikon katkılı dekoratif son kat ipekmat iç cephe boyasıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 5-10
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 14-16m² (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

CEIL

TAVAN BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Stiren Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümli, dekoratif iç cephe beyaz tavan boyasıdır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Eski boyalı yüzeyler dökülme ve kabarma mevcut ise yüzey kazınarak detaylı olarak temizlik yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 20-30
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 6 - 8 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

B - STAR

B - STAR ŞEFFAF BİNDER SİLİKONLU İÇ CEPHE ASTAR



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı akrilik reçine esaslı, Şeffaf, sonkat boya sarfiyatını azaltan iç cephe astandır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Yüzeyde bulunan gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli yüzeydeki seviye bozuklukları uygun macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Yüzeyde bulunan serbest toz ve kir, fırça ile temizlenmeli, yüzey temiz ve kuru olmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Kullanıma hazırdır, İnceltmez
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 15 – 30 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

K - STAR

SİLİKONLU ŞEFFAF İÇ CEPHE KONSANTRE ASTAR -1/7



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı , akrilik reçine esaslı, Şeffaf, sonkat boya sarfiyatını azaltan iç cephe astandır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Yüzeyde bulunan gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli yüzeydeki seviye bozuklukları uygun macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Yüzeyde bulunan serbest toz ve kir, fırça ile temizlenmeli, yüzey temiz ve kuru olmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : 1 LT ürüne 7 Kat su ile inceltilir.
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 60-100 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

PEARL

DEKORATİF SEDEF BOYASI



- **ÜRÜN TANIMI:** Saf akrilik bağlayıcı esaslı, sedef görünümlü, tam silinebilir, uygulaması kolay, iç cephe ve dış cephe dekoratif boyadır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak yüzey adersans düşürücü kiryağ ve tozdan arındırılmalıdır. Renkte fon oluşturulmak istendiğinde ARMONİ PLUS İÇ CEPHE ASTAR uygulanır ve tek kat halinde ARMONİ PLUS İÇ CEPHE PLASTİK uygulanmalıdır. Sedef boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını kuvvetlendirir.
Eski boyalı yüzey uygulama: Uygulama yapılacak yüzey adersans düşürücü kiryağ ve tozdan arındırılmalıdır. Eski ve kabarmış yüzeyler temizlenip, çimento esaslı macun veya Akrilik esaslı macun ile boşluklar ve çatlaklar onarılmalı, ARMONİ PLUS İÇ CEPHE ASTAR uygulanır ve tek kat halinde ARMONİ PLUS İÇ CEPHE PLASTİK uygulanmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 5-10
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 20-25 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir

A - STAR

SİLİKONLU İÇ CEPHE DOLGULU ASTAR



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı, silikon katkılı, örtücü, beyaz dolgulu iç cephe astandır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Eski boyalı yüzeyler dökülme ve kabarma mevcut ise yüzey kazınarak detaylı olarak temizlik yapılmalıdır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 20-30
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/kg) : 10-12 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

G - STAR

GEÇİŞ ASTARI



- **ÜRÜN TANIMI:** Stiren akrilik esaslı ,Solvent esaslı boya yüzeyinin su bazlı boyaya geçişini sağlamak için kullanılan su bazlı dolgulu iç cephe astandır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Eski solvent bazlı yüzey zımparalanarak, tek kat uygulama yapılır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : Su ile % 10-15
Uygulama sıcaklığı(°C) : 5 – 35
Kaplama alanı(m²/lt) : 9-12 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.
Kuruma :Dokunma : 1 saat Tam kuruma:20 saat

MAGIC

BOYA



- **ÜRÜN TANIMI:** Su bazlı, Tüm Metal, Ahşap ve Çimento esaslı yüzeyler , Akrilik esaslı, mükemmel doldurma gücü, Su bazlı Kullanıma hazır Sonkat Mat boyadır.
- **YÜZEY HAZIRLIĞI:** Uygulama yapılacak Ahşap, Metal ve İç Mekan duvar yüzeyler düzgün, sağlam, Astar ve sonkat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Astarlama işleminden sonra gerekli yüzey kontrol edilir ve sonkat uygulaması yapılır.
- **İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :**
İnceltme oranı : İnceltmez
Uygulama sıcaklığı(°C) Minimum : 5
Kaplama alanı(m²/lt) : 8–10 (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.

AR
MONI
NI
GÖRMEK
İSTEDİĞİNİZ GİBİ



www.armoniboya.com   /armoniboya

ARMONİ BOYA

+90 252 613 70 80 / +90 544 532 03 03